

MB-MIX STANDARD PLUSZ CSEMPERAGASZTÓ MŰSZAKI ADATLAP

Fagyálló, normál követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú, hidraulikus kötésű csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1 T minőség.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- normál igénybevételű alapfelületekhez, lakóépületekben, beltérben, falra és aljzatra
- kis méretű kerámialapok, csempék ragasztásához, legfeljebb 25 × 25 cm méretig
- nem javasoljuk gipszkarton lapokra, gresslapokhoz, hőszigetelő lapok ragasztásához
- fokozott terhelésű aljzatokhoz, kis hőterhelésű felületek burkolásához
- kenhető vízszigetelésekre

TULAJDONSÁGOK

- hidraulikus kötésű, időjárás- és fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető
- csökkentett lecsúszás

KISZERELÉS

- 25 kg-os többretegű papírzsákban
- 42 zsák / EU raklap

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS


- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól és olajtól mentesnek kell lennie.
- A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
- Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást.
- Az alapfelület nedvszívásától függően használjunk alapozót.

ANYAGSZÜKSÉGLET

- 6-os fogas glettvás esetén kb. 2,7 kg/m²
- 8-as fogas glettvás esetén kb. 3,6 kg/m²
- 10-es fogas glettvás esetén kb. 4,5 kg/m²
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól és a feldolgozási módszertől

FELDOLGOZÁS

- A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel, tiszta edényben, hideg vezetékes vízzel, keverőszárral ellátott, legfeljebb 600 fordulat/perc sebességű fúrógéppel csomómentesre keverjük.
- 3 percig pihentetjük, majd újrameverjük.
- Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 20 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal.
- A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.



MB-MIX STANDARD PLUSZ CSEMPERAGASZTÓ MŰSZAKI ADATLAP

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Portlandcement – MSZ EN 197
- osztályozott homok – MSZ EN 13139
- rugalmas adalékszer és tulajdonságjavító anyagok

TÁROLÁS

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen 12 hónapig eltartható.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni.

TUDNIVALÓK

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól és csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra érvényesek.
- Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újramezverni, illetve a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos.
- A mindenkori érvényben lévő szabványnak és irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Ügyeljünk, hogy szembe és bőrre ne kerüljön.
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez.

MŰSZAKI ADATOK

Keverővíz - 1 kg - 5 kg - 25 kg	kb. 0,23 liter kb. 1,15 liter kb. 5,75 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Feldolgozási idő:	kb. 2 óra
Pihenési idő:	3 perc
Ragasztási nyitott idő:	kb. 20 perc
Járható:	kb. 24 óra
Fugázható:	kb. 24 óra után
Teljes terhelhetőség:	kb. 28 nap után
Tapadószilárdság 28 nap:	>0,5 N/mm ²