



## MB-MIX STANDARD CSEMPERAGASZTÓ MŰSZAKI ADATLAP

Az MB Mix Standard egy vékonyágyas ragasztó falra és padlóra is, elsődlegesen beltéri felhasználásra. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1 minőség.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- normál igénybevételű alapfelületekre, lakóházakban, beltérben, falra és aljzatra
- kis méretű kerámialapok, csempék ragasztásához, legfeljebb 15 × 15 cm méretig
- nem javasoljuk gipszkarton lapokra, gresslapokhoz, hőszigetelő lapok ragasztásához

### TULAJDONSÁGOK

- hidraulikus kötésű, időjárás- és fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető

### FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól és olajtól mentesnek kell lennie.
- A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
- Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást.
- Az alapfelület nedvszívásától függően használjunk alapozót.

### FELDOLGOZÁS

- A csemperagasztó szárazhabarcsot a zsákon megadott vízmennyiséggel, tiszta edényben, hideg vezetékes vízzel, keverőgéppel, lassú fordulaton csomómentesre keverjük.
- 3 percig pihentetjük, majd újra átkeverjük.
- Először egy vékony ragasztóréteget vigyünk fel a glettvás fogazatlan felével, majd további anyaggal egy következő réteget a glettvás fogazott részével.
- Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 20 perc alatt le lehet fedni.
- A burkolólapot nyomjuk bele, mozgassuk könnyedén a ragasztóágyban, majd igazítsuk be.

### ANYAGÖSSZETÉTEL

- Portlandcement – MSZ EN 197
- osztályozott homok – MSZ EN 13139
- tulajdonságjavító anyagok

### KISZERELÉS

- 25 kg-os többrétegű papírzsákban
- 48 zsák / EU raklap

#### Anyagsükséglet

- 6-os fogas glettvás esetén kb. 2,7 kg/m<sup>2</sup>
- 8-as fogas glettvás esetén kb. 3,6 kg/m<sup>2</sup>
- 10-es fogas glettvás esetén kb. 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- az anyagsükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól és a feldolgozási módszertől



## MB-MIX STANDARD CSEMPERAGASZTÓ MŰSZAKI ADATLAP

### TÁROLÁS

- Száras, hűvös, fagymentes, zárt helyen 12 hónapig eltartható.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni.

### TUDNIVALÓK

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól és csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra érvényesek.
- Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újrameverni, illetve a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos.
- A mindenkor érvényben lévő szabványnak és irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Ügyeljünk, hogy szembe és bőrre ne kerüljön.
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Keverővíz - 1 kg<br>- 5 kg<br>- 25 kg | kb. 0,23 liter<br>kb. 1,15 liter<br>kb. 5,75 liter |
| Bedolgozhatósági hőmérséklet:         | +5 °C < T < +25 °C                                 |
| Feldolgozási idő:                     | kb. 2 óra                                          |
| Pihenési idő:                         | 3 perc                                             |
| Ragasztási nyitott idő:               | kb. 20 perc                                        |
| Járható:                              | kb. 24 óra                                         |
| Fugázható:                            | kb. 24 óra után                                    |
| Teljes terhelhetőség:                 | kb. 28 nap után                                    |
| Tapadószilárdság 28 nap:              | >0,5 N/mm <sup>2</sup>                             |