



MB-MIX EXTRA PLUSZ FLEX CSEMPERAGASZTÓ

MŰSZAKI ADATLAP

Emelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú, hidraulikus kötésű csempერაგasztó.
Az MSZ EN 12004-1 harmonizált szabvány előírásainak megfelelően C2 TE S1 kategóriájú.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- kül- és beltérre, falra és aljzatra
- gress és mázas kerámiákhoz, beton és természetes kő lapokhoz
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, vizes helyiségekbe, medencékhez
- gipszes felületekre, meglévő csempe- és lapburkolatokra, padlófűtésre
- nagyméretű lapokhoz, hőszigetelő lemezek pontszerű vagy teljes felületű ragasztásához
- fokozott terhelésű aljzatokhoz, kis hőterhelésű felületek burkolásához
- kenhető vízszigetelésekre

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól és olajtól mentesnek kell lennie.
- A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
- A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma a 2 CM%-ot, a gipszkötésű alapfelületek nedvességtartalma az 1 CM%-ot nem haladhatja meg.
- Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbát.
- Az alapfelület anyagának, nedvszívásának és kialakítási módjának függvényében alapfelület-előkészítéshez alapozó használata szükséges.
- Kétséges esetben próbafelület elkészítését javasoljuk.

TULAJDONSÁGOK

- hidraulikus kötésű, flexibilis tulajdonságú
- időjárás-, fagy- és vízálló
- hosszú nyitott idejű, nagy tapadási képességgel
- képlékeny, alakítható
- A1 tűzvédelmi osztály
- nagyméretű, legfeljebb 60 × 60 cm-es lapok beltéri burkolásához

ANYAGSZÜKSÉGLET

- 6-os fogas glettvas esetén kb. 2,6 kg/m²
- 8-as fogas glettvas esetén kb. 3,5 kg/m²
- 10-es fogas glettvas esetén kb. 4,4 kg/m²
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól és a feldolgozási módszertől

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Portlandcement – MSZ EN 197
- kvarchomok – MSZ 18293
- elasztikus tulajdonságú adalékszer
- tulajdonságjavító anyagok

KISZERELÉS

- 25 kg-os többletétegű papírzsákban
- 48 zsák / EU raklap



MB-MIX EXTRA PLUSZ FLEX CSEMPERAGASZTÓ MŰSZAKI ADATLAP

TÁROLÁS

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen 12 hónapig eltartható.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni.
- Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 °C – +30 °C.

FELDOLGOZÁS

- A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel, tiszta edényben, hideg vezetékes vízzel, keverőszárral ellátott, legalább 600 fordulat/perc sebességű fúrógéppel csomómentesre keverjük.
- 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük.
- Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 30 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal.
- A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.

TUDNIVALÓK

- A megadott műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak.
- Az alacsonyabb hőmérséklet lassítja, a magasabb gyorsítja a kötést.
- A felhordott anyagot védeni kell a közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól és csapó esőtől.
- Ügyelni kell a gyártó által megadott műszaki előírásokra.
- Szokatlanul erősen nedvszívó vagy hiányos felületeknél próbafelület készítését ajánljuk.
- A szerszámokat és edényeket azonnal el kell mosni, a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.
- A bekevert anyagot azonnal fel kell használni.
- Újrakeverni, illetve a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Bőrre, szembe nem kerülhet. Ha mégis előfordul, bő vízzel le kell mosni, szükség esetén szakorvoshoz kell fordulni.
- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez.

MŰSZAKI ADATOK

Feldolgozási idő:	kb. 3,5 óra
Ragasztási nyitott idő:	30 perc
Járható:	24 óra után
Fugázható:	24 óra után
Feldolgozási hőmérséklet :	(T) 5 °C < T < 25 °C
Pihentetési idő :	3 perc
Teljes terhelhetőség:	14 nap után
Keverővíz (1 kg / 5 kg / 25 kg) :	kb. 0,30l / kb. 1,50l / kb. 7,50l