



MB MIX CEMENTES ELŐFRÖCSKÖLŐ MŰSZAKI ADATLAP

Cementbázisú előfröcskölő vakolat az érvényben lévő MSZ EN 998-1 harmonizált szabvány szerint, GP CS IV.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- vakolathordó kötőhídként szolgál előfröcskölőként, gúzként
- cementkötésű alapvakolatként is felhasználható
- lábazati alsóvakolatként alkalmazható
- vízzel és sóval terhelt falazatok helyreállításánál nem javasolt

TULAJDONSÁGOK

- jól tapad ásványi alapokon
- kiváló páraáteresztés
- könnyen feldolgozható
- nem éghető, szürke
- víztaszító, hidrofób tulajdonságú

ANYAGÖSSZETÉTEL

- cement – MSZ EN 197
- osztályozott homok – MSZ EN 13139
- tulajdonságjavító adalékszerek

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedésmentes, minden szennyező anyagtól és portól mentes.
- Zsír, olaj és festékanyagok eltávolítandók.

FELDOLGOZÁS

- Kézi feldolgozás esetén a zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel, tiszta edényben, hideg vezetékes vízzel, legfeljebb 600 fordulat/perc sebességű keverőgéppel csomómentesre keverjük.
- 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük.
- A megkevert anyagot az alapfelületre 50%-os fedettségben kell felhordani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

- 14–16 kg szárazanyag / m² / cm vakolatként
- 5 kg szárazanyag / m² / cm előfröcskölőként
- 1 zsák = kb. 22 liter készhabarcs

KISZERELÉS

- 25 kg-os többretegű papírzsákban
- 48 zsák / EU raklap

TÁROLÁS

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen, fa raklapon 12 hónapig eltartható.
- A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.



MB MIX CEMENTES ELŐFRÖCSKÖLŐ MŰSZAKI ADATLAP

TUDNIVALÓK

- A kötésben lévő anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, +25 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól és csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok +20 °C-os hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra érvényesek.
- Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig csökkenti a bedolgozási időt.
- A bekevert anyagot újratekerni, illetve a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos.
- A mindenkori érvényben lévő szabványnak és irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgos kémhatású lesz.
- Ügyeljünk, hogy szembe és bőrre ne kerüljön.
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez.

MŰSZAKI ADATOK

Keverővíz:	1 kg-hoz: kb. 0,20 liter 25 kg-hoz: kb. 5,00 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	+5 °C < T < +25 °C
Rétegvastagság:	10–15 mm
Simítás kezdete:	kb. 120 perc
Testsűrűség:	kb. 1,60 kg/dm ³
Nyomószilárdság (MSZ EN 998-1):	>10 N/mm ²
Hajlítószilárdság (MSZ EN 998-1):	>4,0 N/mm ²
Tapadószilárdság (MSZ EN 998-1):	>0,08 N/mm ²