



MB MIX FALAZÓHABARCS MŰSZAKI ADATLAP

Gyárilag előkevert mész-cement kötésű falazóhabarcs.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- engedélyezett és szabványoknak megfelelő falazóelemek falazásához
- különböző méretű, tömör és kerámiaváz rendszerű égetett kerámia téglákhoz
- új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazataihoz
- középágyas falazáshoz
- nem javasolt magas nyomószilárdságú elemek ágyazásához, illetve burkolatlan, tűzterhelésnek kitett falazatok építéséhez

TULAJDONSÁGOK

- G M2,5 (Hf 30) szilárdsági osztályú
- könnyen feldolgozható
- jó tapadás a sarkaknál is
- kézi feldolgozású
- A1 tűzállósági osztályba tartozik

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

- A falazóelemeknek portól, zsírtól, olajtól és sókiválástól mentesnek kell lenniük.

FELDOLGOZÁS

- Zsákos anyag esetén a zsák tartalmát az előírt vízmennyiséggel, kb. 5–6 liter vízzel kell összekeverni.
- A keverési idő kb. 4–5 perc.
- Kézzel vagy géppel keverhető, legfeljebb 600 fordulat/perc fordulatszámmal.
- Silós kiszერelés esetén a horizontális keverőn a kívánt vízmennyiséget be kell állítani.
- Az anyaghoz semmilyen egyéb adalékot nem szabad hozzáadni.

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Portlandcement – MSZ EN 197
- mészhidrát – MSZ EN 459
- osztályozott homok – MSZ EN 13139

KISZERELÉS

- 25 kg-os többrétegű papírzsákban
- 48 zsák / raklap, EU raklapon, zsugorfóliázva

ANYAGSZÜKSÉGLET

- 1 tonna szárazhabarcsból 550–600 liter friss habarcs lesz.
- Az egyes szabvány szerinti falazóelemekhez szükséges falazóhabarcs-igényt az Építőipari Normakönyv és a falazóelem-gyártó ajánlása szerint kell számolni.

TÁROLÁS

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen 12 hónapig eltartható.



MB MIX FALAZÓHABARCS

MŰSZAKI ADATLAP

TUDNIVALÓK

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól és csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra érvényesek.
- Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újrameverni, illetve a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos.
- A mindenkor érvényben lévő szabványnak és irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Ügyeljünk, hogy szembe és bőrre ne kerüljön.
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	szürke
Halmazsűrűség:	kb. 1,4 g/cm ³
Bekevert habarcs testsűrűsége:	kb. 1,85 g/cm ³
Szemcsenagyság:	0–4 mm
Rétegvastagság:	1,0–3,0 cm
Keverővíz 1 zsák / 25 kg:	kb. 3,0–3,5 liter
pH-érték:	11,0–13,5
Húzó-hajlítószilárdság 28 nap után:	>1,0 N/mm ²
Nyomószilárdság 28 nap után:	>2,5 N/mm ²
Tapadószilárdság 28 nap után:	>0,15 N/mm ²